



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ

SOLIDBOND **WATERBOND**



solidbond.ru



waterbond.ru



entokhim.ru

Кромкооблицовка

Название	Основа	Вязкость по Брукфильду мПа·с	Рекомендованная рабочая температура	Рекомендованный расход г/м²	Термостойкость	Комментарии
PUR 3188	PUR	60 000 - 70 000 при 120°C	120 - 140°C	120-150 г/м²	>150°C	Для всех типов кромки и мебели, низкий расход, высокая начальная адгезия, чистое нанесение, невидимый клеевой шов, высокая прочность и водостойкость
PUR 3188 G	PUR гранулы	60 000 - 70 000 при 120°C	120 - 140°C	120-150 г/м²	>150°C	Универсальный, высокая начальная адгезия, чистое нанесение, невидимый клеевой шов, гранулы
PUR 3189 белый	PUR	60 000 при 120°C	120 - 140°C	120-150 г/м²	>150°C	Невидимый клеевой шов на светлой и белой мебели, низкий расход, высокая прочность и водостойкость

Обёртывание профилей

Название	Основа	Вязкость по Брукфильду мПа·с	Рекомендованная рабочая температура	Рекомендованный расход	Термостойкость	Комментарии
PUR 5212	PUR	45 000 - 70 000 при 120°C	110 - 150°C	ДСП: 80-120 г/м² МДФ, массив: 40-100 г/м²	>150°C	Универсальный, стандартная рабочая температура, высокая начальная адгезия, подходит для толстых плёнок, широкий диапазон рабочих температур
PUR 5120	PUR	5 000 - 11 000 при 140°C	115 - 140°C	ДСП: 80-120 г/м² МДФ, массив: 40-100 г/м²	>150°C	Низкая рабочая температура
PUR 5178	PUR	50 000 - 80 000 при 120°C 35 000 - 60 000 при 140°C	120 - 150°C	ПВХ и алюминий: 40-80 г/м²	>150°C	Оконный профиль ПВХ, подоконники, алюминиевый профиль. Подходит для наружного применения
PUR Primer 6B-23	праймер		комнатная			Универсальный. Обеспечивает высокую прочность приклеивания, повышенную устойчивость к высоким температурам и влаге при ламинации ПВХ и алюминиевого профиля.

Ламинация по пласти

Название	Основа	Вязкость по Брукфильду мПа·с	Рекомендованная рабочая температура	Рекомендованный расход	Термостойкость	Комментарии
PUR 7214	PUR	5 500 при 140°C	110 - 135°C	35 - 400 г/м² в зависимости от субстратов	>150°C	Универсальный клей-расплав для ламинации. Высокая начальная адгезия для материалов с высоким возвратным напряжением. Также для высокоскоростных линий
PUR 7215	PUR	> 9 000 при 120°C	110 - 130°C	35 - 400 г/м² в зависимости от субстратов	>150°C	Низковязкий, низкотемпературный, для высокоглянцевых материалов
PUR 7255	PUR	4 000 - 9 000 при 140°C	130 - 150°C	35 - 400 г/м² в зависимости от субстратов	>150°C	Ламинация особо сложных материалов (металла, алюминия,асбеста и т.п.). Самое короткое открытое время для материалов с высоким возвратным напряжением и высокоскоростных линий

Очистители

Название	Основа	Вязкость по Брукфильду мПа·с	Рекомендованная раб. температура	Комментарии
Solidbond PUR Cleaner 20/131	Очиститель	10 000 при 130°C	100 - 170°C	Синие гранулы, универсальный (ПУР, ЭВА). Очистка и надежная консервация всей клеевой системы: плавильник, ванна, шланги, клеенаносящий вал и дюзы. Удаление нагара ЭВА
Solidbond PUR Cleaner 3	Очиститель	—	100 - 140°C	Порошок. Очистка клеенаносящих валов от остатков ПУР в ламинационных системах на технологические остановки, сменой клея или консервацией. Обеспечивает долгий срок службы клеенаносящих валов и высокое качество нанесения клея
Solidbond PUR Cleaner ME	Очиститель		120 - 175°C	Универсальный горячий очиститель клеевой системы (плавитель, шланги, форсунки, фильтры, ролики и т.п.) от затвердевших остатков ПУР и нагара клеев на основе ЭВА/ПО/синтетических каучуков
Solidbond PUR Cleaner MOC	Очиститель		Комнатная температура. Точка воспламенения 40-50°C. Не нагревать!	Холодный очиститель поверхностей клеевого оборудования, цепей конвейеров и других частей машин от налипшего клея

Полиуретановые клеи-расплавы для мебели и деревообработки

Характеристики:

- Реактивный клей на основе полиуретана (PUR)
- Низкая температура нанесения
- Быстрое соединение склеиваемых элементов в течение нескольких секунд после схватывания
- Высокая начальная адгезия обеспечивает высокую скорость производства
- Окончательное склеивание в течение нескольких дней при химической реакции за счет влажности воздуха и подложки
- Повышенная термостойкость и морозоустойчивость
- Высокая водостойкость и паростойкость
- Отличная сопротивляемость воздействию растворителей

АО «Энтохим» — специализированный поставщик высококачественных промышленных клеевых решений. Под собственными брендами Solidbond и Waterbond компания производит широкий спектр клеев, разработанных для применения в мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Ключевое преимущество компании Энтохим, как поставщика — полный контроль над производством. Вся продукция изготавливается на современных производственных площадках. Это гарантирует высочайшее качество, стабильность характеристик и соответствие самым строгим промышленным стандартам.

Производственные площадки АО «Энтохим»

Производственная площадка в городе Тосно (Ленинградская область)

специализируется на производстве широкой гаммы продукции и обеспечивает предприятия эффективными и проверенными клеевыми технологиями. Производственная площадка изготавливает клеи-расплавы, включая полиолефиновые и клеи на водной основе.



Производственная площадка в городе Энгельс (Саратовская область)

специализируется на производстве клеевых материалов для мебельной промышленности. Современное оборудование и линии предназначены для изготовления универсальной очистительной жидкости и разделительной жидкости для кромкооблицовочных станков.



АО «Энтохим» - специализированный поставщик высококачественных клеевых решений для мебельного производства

123112, г. Москва, вн.тер. муниципального округ
Пресненский, ул.Тестовская, д.10